

Laboratorio Chimico-Fisico

Grado N18C

COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE

Carburo di Tungsteno	90,00
Legante [Ni]	8.00
Altro	2.0

PROPRIETA' FISICO-METALLURGICHE

Granulometria Media WC

UNITA'

VALORI NOMINALI

µm

2.5

Porosità

ISO 4505

A02B00C00

Densità

g/cm³

14,35

Durezza Rockwell

Scala "A"

88,70

Durezza Vickers

Scala "HV10"

1180

Carico di Rottura Trasversale

MPa

>2900

Forza Coercitiva

Oersted

-

